

FLUKSO®



Snob FR

CONTRACT COLLECTION



RESISTENZA AL FUOCO FIRE RESISTANCE

UNI 9175: classe 1/M
EN 1021 part. 1-2
BS 5852-1 (source 0 and 1)



RESISTENZA ALLA LACERAZIONE TEAR STRENGTH



OEKO TEX
OEKO TEX



RESISTENZA AL FUOCO FIRE RESISTANCE

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL DETAILS	UNITÀ UNIT	NORMA TEST METHOD	VALORI LIMIT VALUE
Peso Weight	g/m ²	-	420
Altezza Width	cm	-	140
Composizione velluto Velvet composition	-	-	50%PES - 50%COT
Composizione retrostruttura Back fabric composition	-	-	100%PES
Composizione totale Total composition	-	-	67%PES - 33%COT
Pilling Pilling	-	UNI EN ISO 12945-2	5
Resistenza all'abrasione Abrasion resistance	cicli/cycles	UNI EN ISO 12947-2	100.000
Resistenza alla lacerazione Tear strength	N	UNI EN ISO 13937-2	ordito/warp 65 trama/weft 34
Solidità colori allo sfregamento a secco Colour fastness to dry rubbing	-	UNI EN ISO 105-X12	4
Solidità colori allo sfregamento a secco Colour fastness to dry rubbing	-	UNI EN ISO 105-X12	4
Solidità colori alla luce Colour fastness to light (Xenotest)	blue scale	UNI EN ISO 105-B02	5-6
Scorrimento cuciture Seam slippage	mm	UNI EN ISO 13936-2	ordito/warp 3,4 trama/weft 2,7



Campione gratuito di modico valore non destinato alla vendita, esente IVA punto D - Art. 2 DPR 26.10.1972 n°633. Esente DDT punto 6 - Art. 4 DPR 06.10.1978 n°627.

Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse leggere differenze di colori tra lotti diversi. The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.

Mescolando le morbide e pastose fibre naturali del cotone con le resistenti fibre del poliestere Flukso crea il suo velluto Snob FR.

Delicato e morbido al tatto, lavabile, resistente all'usura, Snob FR è un velluto innovativo, ideale per tutti i tipi di mobili imbottiti.

Una gamma di 36 eleganti e delicate tinte pastello leggermente melange, ottenute tingendo le due fibre insieme, rendono Snob FR facile da abbinare in ogni ambiente in tutte le sue nuance di colore.

The soft and rich natural fibres of cotton meet the resistant fibres of polyester. The result is Snob FR, the velvet by Flukso.

Delicate and soft to the touch, washable, and resistant to wear, Snob FR is an innovative velvet that perfectly adapts to every kind of upholstered furniture.

A range of 36 elegant and delicate pastel colours, slightly mélangé, obtained by dyeing both fibres together. This is what makes all Snob FR nuances easy to combine with any kind of environment.



LAVAGGIO—Spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando con acqua, senza strizzare. Lasciare asciugare al rovescio evitando l'esposizione diretta alla luce del sole. Stirare al rovescio a bassa temperatura.

Per le macchie localizzate e più ostinate (olio, grasso, cosmetici, inchiostro, caffè, liquori, chewing-gum ecc.) si consiglia di seguire le seguenti istruzioni: disciogliere tempestivamente la macchia con alcol etilico diluito (liquido incolore) in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente neutro, risciacquare bene.

AVVERTENZE GENERALI—I colori chiari, non devono essere messi a contatto con tessuti e capi d'abbigliamento trattati con coloranti non fissati, o con scarse solidità di tintura, onde evitare macchie ed aloni di coloranti di cui non possiamo garantire la pulitura.

WASHING—Dust gently and in case of light stains pass the surface with a damp cloth or a neutral detergent, rinse with water without squeezing. Let the fabric dry inside out avoiding direct exposure to the sunlight. Iron to the reverse at low temperature.

The following instructions are recommended for small located and more obstinate stains (oil, fat, cosmetics, ink, coffee, liquor, chewing-gum etc.): dissolve immediately with clear ethylic alcohol diluted in water to 20%, dab and then treat with a neutral detergent solution. Rinse abundantly.

GENERAL WARNINGS—To avoid permanent stains, the lighter colours of the article should not be brought into contact with textiles and clothing coloured with unfixed dyes. We cannot guarantee the ability to remove unknown dyes from light coloured product.